

PUR lak MODE METAfloor

Polyuretanový dvousložkový lak satin - polomat

Odstín	Dostupnost	
bezbarvý	Standardní balení	0,9 kg (A), 0,1kg (B)
	Typ obalu	1 l plastový obal (PP), 150ml Al

Vlastnosti

Bezbarvý
 Vodou ředitelný
 Vysoce odolný polyuretanový akrylátový lak
 Samosíťující, odolný proti otěru a chemikáliím užívaných v domácnostech
 Odolný proti žloutnutí

Použití



Pevný a odolný nátěr na podlahy a stěny pro vnitřní užití na minerální podklady, jako cementové nátěry, beton, zdivo atd.
 Pečetící nátěr na betonové stěrky NOVALITH MODE do interiéru. Použití do koupelny, za kuchyňské linky, na krby, schody a podlahy.
 Finální vrstva betonových stěrek, plně omyvatelná.
 Dvousložkový lak s tvrdidlem výrazně zvýší odolnost proti vodě a poškrábání.

Technické údaje / Vlastnosti



Obsahuje těkavé organické látky (VOC) < 80g/l, kategorie A/i.
 Nátěr na bázi polyuretanové akrylátové pryskyřice.
 Spotřeba cca 0,18 kg/m² při jednom nátěru (závislá na druhu podkladu a způsobu aplikace).
 Vodou ředitelný (1. vrstva 10% vody).
 Saténově lesklý vzhled.

Skladován



V důkladně uzavřených originálních kbelících, v chladu, ve svislé poloze.
 Chránit před mrazem (minimální teplota +5°C) a teplem.
 Doba použitelnosti je minimálně 18 měsíců. Datum spotřeby viz etiketa.

Přípravné práce

Požadavky na podklad

Podklad musí být pevný, suchý, čistý a odmaštěný, bez výskytu řas, plísní a lišejníků. Nesmí být porézní a s výskytem separačních vrstev.

Pro stěny

Armovací vrstva (stěrkový cementový tmel KABETHERM + tkanina Vertex min. R117). Jako základní nátěr musí být použita penetrace Novalith Putzgrund, následná vrstva dekorační betonové stěrky Novalith MODE 1,0mm, poté Novalith MODE 0,0 mm, LAZUR W MODE barevná lazura, NOVALITH Lazura

transparentní. Doba schnutí každé vrstvy je 24 hodin. Následně na takto připravený podklad můžeme začít lakovat.

Pro podlahy

Betonová mazanina, anhydrit nebo stará podlaha. Penetrace nebo adhezni můstek, dle typu podkladu. Litá vysoce pevnostní betonová stěrka Novalith MODE FIBRE, Lazur W MODE barevná, Lazur W MODE transparentní. Doba schnutí dle celkové tloušťky. Následně na takto připravený podklad můžeme začít lakovat.

Aplikace

Příprava směsi

METAfloor Klarlack (komponent A) smísíte s tvrdidlem (komponent B) v poměru 10:1. Důkladně promíchejte pomaloběžným míchadlem (max. 300 – 400 ot. / min). Namíchanou směs přelijte do jiné čisté nádoby a znovu důkladně promíchejte. Nutno míchat minimálně po dobu 3 minut. Pruhy ukazují na nedostatečné promíchání.

Podmínky aplikace

Teplota při aplikaci od +10°C do +25°C. Nanášejte ve dvou vrstvách válečkem nebo stříkáním. **Doba zpracování připravené směsi s tvrdidlem je max. 2 hodiny!** Druhý nátěr naneste teprve po uschnutí prvního nátěru, tzn. min po 12 hodinách. Metodu stříkáním aplikujte pouze při bezvětří. Relativní vlhkost pro aplikaci je < 70%.

Schnutí

Doba schnutí 12 hodin při teplotě 20°C a vlhkosti 55%. Nízká teplota a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí. Chránit do úplného vyschnutí před atmosférickými srážkami a povětrnostními podmínkami. Místnost by měla být dostatečně větrána. Po 24 hodinách je možné po ploše chodit. Po 7 dnech je možné plochu mechanicky a chemicky plně zatížit.

Nářadí / čištění

Váleček, stříkácí pistole
Skleněné a kovové části dobře zakrýt!
Nářadí omýt ihned po použití vodou.

Osobní ochranné pomůcky

Chraňte oči! Používejte ochranné brýle (EN166).
Používejte rukavice (EN374).
Při stříkání a broušení používejte příslušný filtr.
Noste antistatický oděv vyrobený z přírodních vláken nebo syntetických vláken.

Bezpečnostní údaje /

Likvidace odpadů



Uchovávat mimo dosah dětí.
Nevdechovat výpary.
Na pracovišti nekuřte, nejezte a nepijte.
Dodržujte základní hygienická pravidla.
Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.
Kód odpadu 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné.
Kód odpadu 15 01 02 Plastové obaly.

Kontaminovaný obalový materiál předejte k recyklaci v souladu s místními předpisy nebo uložte na k tomu určené skládce.

Zamezte úniku do půdy, kanalizace, povrchové nebo podzemní vody.

Recyklujte nebo likvidujte v souladu s místními předpisy.

Za spotřebitelské, skupinové, a přepravní obaly byl uhrazen poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu společnosti EKO-KOM.

Prohlášení o vlastnostech

Vlastnosti	Hodnota	Technická specifikace
Reakce na oheň	Efl	
Uvolňování korozivních látek	SR	
Odolnost proti oděru	AR 0,5	EN 13813:2002
Přídržnost	≥ B2,0	
Odolnost proti rázu	IR 4	

Upozornění

Upozorňujeme, že výše uvedené údaje byly stanoveny v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, proto jsou v zásadě nezávazné.

Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly stanoveny za laboratorních podmínek (+20 °C).

Při zpracování na stavbách se mohou některé hodnoty mírně lišit.

Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny, popisují produkty a informují o jejich použití a zpracování.

Je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

V případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.

Jinak platí naše Všeobecné obchodní podmínky (VOP).

První pomoc

Při nevolnosti nebo nadýchání opusťte pracoviště.

Potřísněnou kůži omyjte vodou a mýdlem.

Při zasažení očí vyplachujte 15 minut vodou.

Při požití vypláchněte ústa vodou a vyhledejte lékaře.

Toxikologické informační středisko – Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, telefon nepřetržitě 224 919 293, 224 915 402

Datum vydání TL

30. 5. 2019, 6.1.2021

Nové vydání technického listu plně nahrazuje vydání předchozí technického listu.